



МАЙСТЕР ORIGINAL

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

СТЯЖКА

Розчинна суміш для облаштування стяжки підлоги всередині і ззовні будинків (товщина шару від 15 до 80 мм) Ц.1. СТЗ

ВЛАСТИВОСТІ

- ✓ зручна і проста в застосуванні
- ✓ стійка до утворення тріщин
- ✓ легко вирівнюється
- ✓ рекомендована для теплих підлог



ОБЛАСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Суміш Мастер «Стяжка» призначена для обладнання стяжки підлоги на жорстких основах товщиною шару від 15 до 80 мм. Таку суміш можна укласти на гідро-, тепло- та звукоізоляційні поверхні, товщина визначається в залежності від жорсткості тепло-, звукоізоляційного матеріалу й інтенсивності впливу на них механічних навантажень (мінімальний шар мусить бути не меншим 40 мм). Також суміш застосовується для вирівнювання і ремонту бетонних і цементно-піщаних стяжок. Технологічні властивості розчинної суміші дозволяють підготувати поверхню для укладання оздоблювальної плитки, ковроліну, лінолеуму або фарби, без нанесення самовирівнювальної суміші. На шар Мастер «Стяжка» можна укласти суміш, що самовирівнюється, Мастер «Нівелір Фініш».

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Підготовка основи здійснюється згідно СНІП 3.04.01-87, СНІП 2.03.13-88 та ДБН 2.6-22-2001 (стандартні норми і правила та державні будівельні норми). Основа повинна бути сухою і міцною, без будь-яких ушкоджень.



Перед застосуванням розчинної суміші основу очистити від пилу, напливів, олійних плям та інших речовин, що зменшують адгезію розчину з основою. Всі нерівні і неміцні ділянки основи слід видалити, тріщини обробити ґрунтовкою Мастер «Ґрунт» і зашпатлювати розчинною сумішшю Мастер «Стяжка» або сумішшю Мастер «Універсал». Укладання розчину Мастер «Стяжка» повинне проводитися не раніше, ніж через 4-6 годин після нанесення ґрунтовки Мастер «Ґрунт». Під час обладнання стяжок на розділовому шарі товщина шару повинна бути не менше 40 мм.

ВИКОНАННЯ РОБІТ

Суху суміш розмішати з чистою водою (температура води +15 °С - +20 °С) з розрахунку: для рухомої консистенції - 0,16-0,17 л води на 1 кг сухої суміші (товщина від 15 до 40 мм), для пластичної консистенції - 0,12-0,14 л води на 1 кг суміші (товщина від 40 до 80 мм). Воду додавати поступово і перемішувати до отримання однорідної маси без грудок за допомогою дреля і спеціальної насадки. Потім розчинну суміш витримати 5 хвилин, після чого знову перемішати. Використання розчинної суміші можливе не менше 60 хвилин з моменту приготування. Приготовану розчинну суміш укласти на підготовлену основу, після чого необхідно зробити її рівномірний розподіл та вирівнювання за допомогою рейки-правила, шпатель-кельми або інших інструментів. Остаточне вирівнювання і розгладжування для фарбування, облицювання, укладання лінолеуму, ковроліну виконувати за допомогою пінополістирольної, пластикової тертки або інших інструментів. У перервах в роботі більш ніж на 30 хвилин інструменти слід промити водою і очистити від розчинної суміші. Затверділий розчин можна видалити механічним шляхом. За нормальних кліматичних умов (температури +20 °С і відносної вологості 60%) технологічне пересування поверхнею можливе через 10-24 годин залежно від товщини шару. Шар розчину необхідно оберігати від швидкого висихання і за необхідності зволожувати методом розпилення. Керамічну плитку, ковролін і лінолеум можна укласти через 72 години, фарбувати через 7-14 діб, залежно від товщини шару. На площах понад 30 м² в покриттях Мастер «Стяжка» необхідно робити деформаційні шви. Роботи слід виконувати за температури основи від +5 °С до +25 °С. Суміш містить цемент, що в момент гідратації дає лужну реакцію, тому у роботі необхідно берегти очі і шкіру. У випадку попадання розчинної суміші в очі слід негайно промити їх водою і звернутися за допомогою до лікаря.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Склад:	портландцемент з мінеральними наповнювачами і комплекс модифікованих добавок.
Витрати розчинної суміші:	2 кг/м ² на 1 мм товщини шару.
Пропорція суміші:	для пластичної: 3-3,5 л води на 25 кг сухої суміші; для рухомої: 4-4,25 л води на 25 кг сухої суміші.
Час використання розчинної суміші:	не менше 60 хв.
Температура основи:	від +5 °С до +25 °С.
Адгезія з бетонною поверхнею, обробленою Мастер «Грунт»:	не менше 0,1 МПа.
Укладання покриття з кераміки, лінолеуму, ковроліну:	через 72 години.
Морозостійкість:	50 циклів.
Фарбування:	через 7-14 діб (залежно від товщини шару).
Строк придатності та умови зберігання:	у фірмовій закритій упаковці в сухому приміщенні на дерев'яних піддонах - 12 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.
Утилізація:	залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.
Пакування:	мішок 25 кг.

ГАРАНТІЯ ВИРОБНИКА

Виробник гарантує відповідність розчинної суміші Мастер Original «Стяжка» вказаним технічним характеристикам при виконанні правил транспортування, зберігання, які наведені в даному описі. Виробник не несе відповідальність за невірне використання розчинної суміші Мастер Original «Керамік Універсальний» а також за її застосування в інших цілях та умовах, не передбачених цим описом. З моменту появи справжнього технічного опису всі попередні становляться недійсними.